



Poly Acryl SA 88

Poly Acryl SA 88، رزینی است بر پایه استایرن و آکریلات با چسبندگی بسیار بالا که فیلم خشک شده محصول، بیرنگ، شفاف و خشک می باشد. این محصول قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده ها و پرکننده ها را دارا می باشد.

کاربرد:

- رنگ های آبریز مات و نیمه مات خارج و داخل ساختمان
- مولتی کالر
- آستری سطوح گچی و سیمانی
- کنیتکس های پایه آب
- رنگ های دکوراتیو

مشخصات فنی رزین:

ظاهر	In House	امولسیون سفید شیری
درصد جامد	(ASTM D 2369)	$50 \pm 1\%$
ویسکوزیته	(23°C, Brookfield RV#5/10)	۲۵۰ - ۸۰ پواز
pH	(ASTM D 1293)	۷/۵ - ۹
حداقل دمای تشکیل فیلم	(ISO 2115) (MFFT)	۱۸ °C
مونومر آزاد	—	حداکثر ۰/۳ درصد
چگالی	(ASTM D1475)	$1/0.2 - 1/0.6 \text{ g/cm}^3$

ماهیت شیمیایی: کوپلیمر استایرن-آکریلیک در محلول آبی

شرایط نگهداری:

Poly Acryl SA 88 را می توان در شرایط معمولی به مدت شش ماه نگهداری نمود. توصیه می شود از بسته بودن کامل درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از یخ زدگی اجتناب گردد.

بسته بندی:

بسته بندی این رزین در بشکه های فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی می باشد و امکان عرضه آن در بسته بندی های کوچکتر یا بزرگتر بنا بر درخواست مشتری امکان پذیر است.

جنبه های زیست محیطی:

Poly Acryl SA 88 خطری برای محیط زیست ندارد و تماس آن با پوست سبب خارش و التهاب نمی گردد.